

Koneca-PP66-85

Koneca-PP66-85 to tkanina nylonowa 66 z czerwoną linią, szeroko stosowana w infuzji próżniowej.

Specyfikacja:

Materiał	Nylon 66	
Splot	Zwykly splot	FZ/T 01093-2008
Waga (g/m ²)	85±5	GB/T 4669-2008
Grubosc (mm)	0.15±0.05	GB/T 3820-1997
Szerokosc (m)	≤1.8	GB/T 4666-2009
Odpornosc temperaturowa (°C)	230	GB/T 13767-1992
Gestosc osnowy (ends/10cm)	180±10	FZ/T 01093-2008
Wytrzymalosc na rozciąganie osnowy (N)	>1000	ISO 13934.1
Zawartosc oleju (%)	≤0.5	GB/T 6504-2008



Zastosowanie:

Przy produkcji elementów energetyki wiatrowej, przemyśle stoczniowym oraz szerokiej gamy produktów kompozytowych.



Chemical Distribution

Magazynowanie:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Zalecany zakres temperatur przechowywania to 10 ~ 30°C i wilgotność względna 50 ~ 75%. Trzymać w oryginalnym opakowaniu.